

ウズラ印の黒ワニス

黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝性質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性が良く、耐久性に優れた光沢ある黒色塗膜を形成します。

〔用 途〕 鋳鉄管、治具、マンホールのふた、その他鋳物製品の防食塗装。
シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色又は耐水性強化。

	〔入り目〕
	16L／缶
	〔性 状〕
外 観	黒色液状
比 重	0.92 ± 0.03
指触乾燥(25℃)	40分
加熱残分	58 ± 3%

〔使用 方法〕 別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。

(うすめ液) 黒ワニスのシンナーとしては、一般塗料シンナー(ミネラルスピリット、石油化学系溶剤等)芳香族溶剤(キシレン、トルエン等)及びこれらの混合溶剤が、使用できます。
但し、灯油の様に高沸点のものは乾燥が遅くなり、またガソリンの様な低沸点の溶剤は揮発性が大きすぎるので適当ではありません。又、ラッカーシンナーのようにアルコール類(極性溶剤)を含むものは、この塗料の性質上使用できません。

(粘度調整) 希釈割合は、使用するシンナーの溶解力の差により、かなり変動しますが、大体の目安は次のとおりです。
黒ワニス100%に対し、シンナー 5～15%→ はけ塗り
" " 15～25%→ 浸し塗り、吹付塗り

(素 地) 被塗物表面の水分、ほこり、赤錆、油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。

(器具の洗浄) 作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には、希釈シンナーと同じものが、使用できます。

〔取り扱い上の注意〕 黒ワニスは、消防法の危険物第4類第2石油類及び労働安全衛生法の第3種有機溶剤含有物に該当します。貯蔵中及び取り扱い中は火気厳禁とし、通気換気には特にご注意ください。

※その他詳細は SDS をご参照ください。



有限会社
カシレキ
尼崎市若王寺3-18-4
Tel 06-6496-5761
Fax 06-6496-5762

