

アスファルト プライマー

尼崎市若王寺3丁目18番4号
有限会社カシレキ

アスファルトプライマーは良質のアスファルトを揮発性溶剤に溶解したもので、コンクリート建造物に対するアスファルト防水工事の下塗りとして、使用される塗料であります。

アスファルトプライマーはセメントモルタル等の下地によく浸透拡散して表面にアスファルトの薄い層を形成し、熔融アスファルトと冷体であるモルタル面との密着性を高めます。又、モルタル中の微量水分が蒸発する事によって起る密着不良及びアスファルト中への気泡混入等を防止します。

アスファルトプライマーの性状は下表の通りの標準品であります。

[アスファルトプライマーの性状]

アスファルト分	43～47%
アスファルト分の軟化点	90～120℃
〃 針入度	10～20
溶剤の初留点	150℃
〃 乾点	200℃

[使用法] セメントモルタルの表面をよく清掃し、下地が乾燥している事を確かめてから、アスファルトプライマーを一面に平均して刷毛塗り又は吹付塗りして下さい。標準使用量は下表の通りですが、平方メートル当たり0.3ℓ使用した場合、1缶(18ℓ)で約60㎡(18坪)塗付出来ることとなります。

標準使用量(平方メートル当たりに使用する量)

モルタル平滑面	0.2～0.3ℓ
モルタル粗面	0.3～0.4ℓ

[乾燥性] 乾燥時間は3～4時間ですが、通風・温度に影響されますので、原則として24時間以上の乾燥時間をおいてください。

[注意] 引火性溶剤が含まれていますので、塗装及び乾燥中は通風を良くし、火気厳禁のこと。

[法的規制] 消 防 法 : 第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
労働安全衛生法 : 第3種有機溶剤含有物