

アスファルト ルーフコーティング

用途 アスファルト防水工事

- 防水層の張り仕舞い
- 呼び樋、ルーフトレイン、ベンチレーター埋め込みボルト等と屋根面との取り合い部
- パラペット及び塔屋等立ち上がり部分の防水層端末部のシール
- その他一般家庭のベランダ、雨樋、トタン屋根等の雨漏り修理



注意事項

- 歩行部への使用及びアスファルトコーティングの上塗り着色は避けて下さい
- 第三種有機溶剤が含まれていますので、作業中及び養生中は火気厳禁とし風通しを良くして下さい
- 用具等の洗浄には塗料用シンナーを使用して下さい



(入り目：16ℓ)



(330ml × 25 本)

試験項目	試験方法	成績
流れ試験	60℃, 垂直	垂下 6 mm以下
耐塩水性	3% NaCl, 96h	異常がない
加熱残分	JISK5601-1-2	70%以上



有限会社
カシレキ

尼崎市若王寺3-18-4
Tel 06-6496-5761
Fax 06-6496-5762



アスファルトルーフコーチング 説明書

アスファルトルーフコーチングは、防水性に定評のあるブローンアスファルトを基材とし、改質補強用の樹脂や繊維質等を加え更に石油系油剤にてペースト状とした常温施工用防水材です。

外観は黒色の軟質パテ状で、主な用途は屋上アスファルト防水工事における防水層の端部シールや貫通孔の間隙、エキスパンジョイントの目地の充填等に使用され別名アスファルトコーキングとも呼ばれます。但しサッシ、パイプ、埋め込み金物等とコンクリートやモルタルと隙間の充填には通常、無溶剤型のコーキング材が使用されます。

【一般的な使用方法】

- ①アスファルト防水工事における防水層の張り仕舞いは、幅75mmの網状ルーフィングを張りアスファルトルーフコーチングで網目をつぶし塗りします。
- ②呼び桶、ルーフドレイン、ベンチレーター、埋め込みボルト等と屋根面の取り合い箇所は網状ルーフィングを張り、アスファルト及びアスファルトルーフコーチングで網目をつぶし塗りします。
- ③パラペット及び塔屋等の立ち上がり部分の防水層の端末部分は、アスファルトルーフコーチングでシールしてから押えコンクリートを打ちます。
- ④その他、一般家庭のベランダ、雨樋、トタン屋根の雨漏り等の修理にも重宝されています。

【注意事項】

主原料はアスファルト（熱軟化性）なので、直接歩行する場所での使用及び油性塗料の上塗り着色には適していません。また使用時の気温(温度)によって粘度が変化します。

アスファルトルーフコーチングには、石油系溶剤(第三種有機溶剤)が含まれていますので、作業中及び養生中は火気厳禁とし、換風を良くして下さい。

【保管上の注意】

- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・直射日光の当たらない風通しの良い冷暗所に保管して下さい。
- ・火気、熱源から遠ざけて保管して下さい。

【応急処置】

目に入った場合	直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。出来るだけ早く医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合	付着物を布で素早く拭き取る。 大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。 溶剤、シンナーなどは使用しないこと。 汚染された衣服を取り除くこと。 外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。
吸入した場合	蒸気ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること。
飲み込んだ場合	誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。 嘔吐物は飲み込ませないようにする。 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

※その他、詳細は SDS をご参照下さい。